Enduit de ragréage et dressage

Servofix F 210

- classement P3 R
- de 3 à 20 mm d'épaisseur
- autolissant
- pompable
- passage piétons après env. 2 heures
- usage en intérieur et planchers chauffants

Définition

Enduit de lissage et de dressage à recouvrement rapide de classe P3 R à base de ciments rapides spéciaux enrichis en résines synthétiques, destiné à rattraper en intérieur les inégalités des supports tels que béton, chapes ciment avec ou sans planchers chauffants, anciennes céramiques. Pompable (machine de type Lancy, Putzmeister ou Putzknecht). Applicable en épaisseur de 3 à 20 mm et ponctuellement jusqu'à 30 mm.
Le **Servofix F 210** peut être renforcé par l'adjonction de la **fibre de renfort Kiesel**, pour une utilisation notamment sur planchers bois et anciens parquets (poncés et revissés au préalable). Associé à une céramique sur bois, les plaques d'interposition **Okaphone 4 mm** sont recommandées (en complément).

Préparation des supports

Le support doit être sain, sec, propre, stable et conforme aux directives du CSTB en vigueur. Enlever les vieux restes de colle et les résidus d'anciens revêtements souples. Les chapes à base de sulfate de calcium devront être poncées au préalable. Appliquer préalablement le primaire universel **Okatmos® EG 20** / **Okatmos® UG 30**, **Okamul GG**, **Servofix RSG**, **Okapox GF**, **Okamul PU-V rapide**.

- Si le support est absorbant, passer une couche (dilué selon la porosité de 1 : 1).
- Si le support est lisse et non absorbant, passer une couche de primaire pur.
- Sur chape sulfate de calcium, si l'épaisseur d'application excède les 10 mm, l'utilisation d'un primaire réactif est impérative.

Mise en œuvre

Mélanger un sac de 25 kg de **Servofix F 210** avec env. 5,0 l d'eau propre, à l'aide d'un malaxeur (max. 600 tr/mn) pour obtenir un mélange homogène et sans grumeaux. Après un temps de maturation de 5 minutes environ, malaxer à nouveau. On dispose ensuite de 20 minutes pour appliquer le produit à la lisseuse. Durant le séchage, éviter l'exposition au soleil et aux courants d'air. En cas de doute, réaliser un essai préalable.

POMPAGE :
En cas d'interruption de travail, les machines et les tuyaux flexibles doivent être nettoyés impérativement.

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
CD 63
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95

Données technique

Couleur	gris
Domaine d'emploi	intérieur
Épaisseur de couche	3-20 mm (ponctuellement 30 mm)
Facteur d'eau	environ 5, 0 litres / 25 kg poudre
Temps de maturation	environ 5 minutes (mélange à nouveau)
Durée de mise en œuvre*	environ 20 minutes
Praticable*	après environ 2 heures
Recouvrable*	céramiques de 2 à 4 h après / sols souples de 24 à 48 h suivant épaisseurs
Chauffage au sol	adapté
Stockage	au sec pendant 6 mois environ
*	A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque les températures sont plus basses.

Consommation

Environ 1,7 kg/m² par mm d'épaisseur

Nettoyage

Nettoyer l'outillage à l'eau, immédiatement après utilisation.

Conditionnement/Palettisation

Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article
42 x 25 kg sac en papier	42026

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 19.11.2013/ma-lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Téléphone : +49(0)711 93134-0
Téléfax : +49(0)711 93134-140
www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
Siège de l'entreprise :
D-73730 Esslingen
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
CD 63
F-67116 Reichstett
Téléphone: 03 89 49 06 94
Téléfax: 03 89 49 04 95