REPRIM

reca peintures

Fixateur pour anciens fonds et pour système d'imperméabilité i1, i2, i3 et i4

MAT | INT EXT | WHITE SPIRIT | BATIMENT

Définition

Impression spéciale pour anciens fonds et supports alcalins.
Impression et fixateur du système **REPRIDERM** sur vieux fonds, béton, crépi, ciment, revêtements plastiques épais, anciennes peintures.

Destination

Peinture pour surfaces verticales extérieures et pour l'intérieur.
Elle s'applique sur tout support alcalin ou ancien fond sain où l'on désire appliquer une couche d'adhérence.
Les supports adéquats sont les enduits de liants hydrauliques, ciment et dérivés, béton, briques, parpaings, les anciennes peintures et les revêtements plastiques épais.

Propriétés

- Insensible à l'alcalinité du support.
- Excellente adhérence.
- Fixe et isole le support.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1, 59.2 et 42.1

Préparation

- Les anciennes peintures seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type **AREX**.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).

Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 1 couche de REPRIM.

Brosse et rouleau

- Diluer de 5 à 8 %.

Airless

- Diluer de 8 à 10 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

White spirit.

Caractéristiques techniques

Aspect du film
Mat opacifiant.

Brillant spéculaire
Inférieur à 10 sous 60°.

Teintes
Blanc et pastel série 1.

Conditionnement
2,5 litres et 15 litres.

Liant
Résine acrylique.

Densité
1,31 kg/dm³.

Séchage
(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 30 min.
- Sec : 4 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Extrait sec
En poids : 60 %.
En volume : 42 %.

Conservation
- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement
Suivant la porosité et la rugosité du support : de 160 à 240 g/m² pour une couche.

Caractéristiques règlementaires

Classification
AFNOR
NF T 36-005 - Famille I classe 7 b1

P.V. d'essais du CEBTP
N° 2352-6-582 conforme à la norme N.F. P 84-403

Assurance
REPRIM est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Hygiène et sécurité
Inflammable. Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV
Conforme à la directive COV 2004/42/CE la valeur limite UE pour ce produit est 750 g/l.
Ce produit contient moins de 575 g/l de COV.

Déchets
Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080111*.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.
Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.
Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca peintures
RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr