



**Den Braven**

## Fiche technique

### Zwaluw® Acryl 325

Mastic Acrylique joints et fissures



#### Description du produit

ZWALUW ACRYL 325 est un mastic plasto-élastique monocomposant à base d'émulsion acrylique.

#### Avantages

- Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment., Mise en oeuvre aisée.
- Bonne compatibilité avec les peintures.
- Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV.
- Non-corrosif pour les métaux.
- Résistant au gel jusqu'à -15°C durant le stockage.
- Odeur très faible

#### Applications

Joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloison

Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton

Joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie

Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs

#### Mise en œuvre

Avant l'utilisation du produit, la fiche de données de sécurité doit être lue et comprise.

Protéger les yeux et porter des vêtements de protection.

Mise en peinture après séchage complet. Les peintures acryliques fortement chargées pourraient se fissurer. Essais préalables de

compatibilité conseillés.

#### Spécifications techniques

Module à 100%	DIN 53504	0,26 MPa
Température d'application		+5°C à +40°C
Type		Plasto-élastique - Dispersion Aqueuse
Résistance au gel pendant le transport		-15°C
Capacité de mouvement		12,5% maximum admissible
Dureté shore-A	DIN 53505	18°
Retrait	ISO 7390	< 2mm
Formation de peau	23°C / 55% H.R.	7 min
Résistance à la température		-20°C à +75°C
Tensile Strength (DIN 53504)	DIN 53504	350%

#### Restrictions

- Ne pas exposer le joint à l'eau dans les 5 premières heures suivant la pose.
- Ne pas utiliser pour des applications en milieu hermétiquement clos ni fortement exposé à l'eau ou aux intempéries.

#### Préparation des surfaces et finition

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Enduire préalablement les supports très poreux d'une solution de produit dilué dans deux fois son volume d'eau. Calibrer la profondeur des joints au moyen d'un fond de joint en PE ou PU rond.

#### Nettoyage

Mastic frais: à l'eau.

Mastic polymérisé : Mécaniquement.

Nettoyage mains : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou à l'eau savonneuse.

#### Couleur(s) standard(s)

- Blanc



**Den Braven**

Den Braven France sarl.

Z.I. Le Meux - Rue du buisson du roi - BP 20114 – FR 60881 LE MEUX CEDEX

T +33 (0)3 44 91 68 68 | F +33 (0)3 44 91 68 92 | E [infos@denbraven.fr](mailto:infos@denbraven.fr)

2016-05-30 14:27:17



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Fiche technique

### Zwaluw® Acryl 325

Mastic Acrylique joints et fissures

- Gris
- Brun
- Chêne clair

#### Conditionnement

- Cartouches 310 ml
- Poches 600 ml

#### Stockage et conservation

Stockage entre +5 °C et +25 °C en position verticale à l'abri des rayons du soleil.

Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

#### Certifications

	Conforme aux normes ISO 11600 F 12.5 P. SNJF Façade Classe : mastic plastique F 12.5 P. sur mortier et aluminium anodisé sans primaire.
--	---

#### Sécurité

Avant l'utilisation du produit, la Fiche de Données de Sécurité (FDS) doit être lue et comprise. FDS disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels et sur notre site internet.

#### Garantie

Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

#### Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.



**Den Braven**

Den Braven France sarl.

Z.I. Le Meux - Rue du buisson du roi - BP 20114 – FR 60881 LE MEUX CEDEX

T +33 (0)3 44 91 68 68 | F +33 (0)3 44 91 68 92 | E [infos@denbraven.fr](mailto:infos@denbraven.fr)

2016-05-30 14:27:17