

Revêtement d'imperméabilisation et de protection flexible

PCI Barraseal® 550 FX

pour les bassins et ouvrages en béton

PCI[®]
Für Bau-Profis



Domaines d'application


Les principaux domaines d'emploi du PCI Barraseal 550 FX sont :

- L'imperméabilisation des ouvrages contenant de l'eau : bassins d'agrément, fontaines, bâches à eau, piscines (si recouvert d'un carrelage).
- Imperméabilisation des réservoirs contenant de l'eau potable.
- Protection des structures en béton contre les sels de déverglaçage et atmosphère marine.



Caractéristiques

- Bonne résistance chimique à l'eau douce, aux eaux usées et liquides modérément acides, aux lisiers.
- Résiste aux cycles gel/dégel.
- Perméable à la vapeur d'eau, laisser respirer le support.
- Imperméable à l'eau.
- Micro-fibré, très bonne flexibilité.
- Peut être mis en contact avec de l'eau potable.
- Application rapide et facile à l'aide d'une brosse PCI, par projection ou d'un peigne à dents et d'une lisseuse.
- Outillage lavable simplement à l'eau.
- Manipulation et utilisation sûre, ne contient pas de solvant.
- A base de ciment PMES.

 0333	
BASF France SAS Division Construction Chemicals Z.I. Petite Montagne Sud 10, rue des Cévennes Lisses - 91017 Evry cedex 08 FR0034/03	
PCI Barraseal 550 FX (FR0034/03) EN 1504-2:2004	
Produit de protection de surface/revêtement EN 1504-2 Principes 1.3/2.2/5.1/8.2	
Perméabilité au CO ₂	s _p > 50 m
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0.1 kg/m ² /0.5
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 0.8 N/mm ²
Compatibilité thermique	≥ 0.8 N/mm ²
Résistance à l'abrasion	Conforme
Résistance aux chocs	Perte de masse < 3000 mg
Substances dangereuses	Conforme à 5.3 (EN 1504-2)

Données techniques

Matériau

Description	Matériau constitué de deux parties à mélanger : - La partie A, constituée de ciments, de charges de silices, d'adjuvants spécifiques et de micro-fibres. - La partie B, constituée d'un polymère acrylique en dispersion.
Couleur	Gris
Granulométrie max.	0.5 mm
Densité humide	Env. 1,75 kg/dm ³
Allongement à 28 jours	
Séchage à l'air	42 %
Immergé	30 %
Résistance au gel/dégel (ISO/DIN 4846.2)	Pas d'écaillage après 56 cycles
Résistances mécaniques à 28 jours :	
Traction	Env. 0,64 N/mm ²
Adhérence	Env. 1,00 N/mm ²
Stockage	A l'abri et au sec dans l'emballage d'origine fermé et non endommagé.
Durée de conservation	12 mois
Conditionnement	Kit de 35 kg comprenant : Partie A (poudre) sac de 25 kg Partie B (liquide) bidon plastique de 10 l.

Application

Type d'application	Manuelle ou mécanique (par projection)
Consommation	Env. 1.5 kg/m ² par couche
Température d'application	+ 5 °C à + 30 °C
Durée du malaxage	3 minutes
Temps de repos du mélange	2 minutes
Durée pratique d'utilisation	Env. 60 min
Epaisseurs d'application	Min. 1 mm
Délai d'attente entre 2 couches	Min. 6 heures
Temps de prise final	120 min
Nettoyage des outils	A l'eau lorsque le produit est encore frais.

Information complémentaire : Les temps de durcissement sont mesurés en conditions de laboratoire selon les normes en vigueur. Des températures supérieures réduisent ces temps, des températures inférieures les allongent. Les données techniques indiquées sont des résultats statistiques ou des essais ponctuels. Les tolérances sont celles mentionnées dans la norme d'essai.

Documents de référence

- Conforme à la norme EN 1504-2
- Cahier des clauses techniques N°25 relatif à l'imperméabilisation de bassins et réservoirs d'eau
- Contact avec de l'eau potable : Certificat de conformité aux listes positives - CARSO

Mise en œuvre

1 Préparation du support

Le support à traiter doit être propre et sain. Éliminer tout revêtement ancien, enduit à la chaux, peintures, produit noir, laitance, mousse ou autres produits susceptibles de compromettre l'adhérence du PCI Barraseal 550 FX. Un nettoyage à haute pression ou par hydro-sablage est recommandé. Les parties non adhérentes seront éliminées. Les fissures et épaufrures devront être réparées à l'aide d'un mortier de réparation PCI ou de PCI Polyfix WP. Appliquer toujours sur une surface préalablement humidifiée mais non ruisselante. Les supports poreux nécessitent une humidification plus importante que les supports fermés.

2 Préparation du mélange

Le PCI Barraseal 550 FX doit être mélangé à l'aide d'un malaxeur électrique basse vitesse (env. 400 à 600 T/min.). Ne pas utiliser de bétonnière.

- 1/ Verser le liquide dans un seau
- 2/ Verser progressivement la poudre dans le liquide.

Malaxer environ 3 min. jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Laisser reposer 2 min. Remalaxer 1 min. avant application. Ne pas surmélanger. Prévoir une ventilation suffisante des locaux lors du mélange et de l'application.

3 Application

L'application peut être réalisée à l'aide d'une brosse PCI, par projection ou à l'aide d'un peigne cranté et d'une lisseuse. En cas d'utilisation de la brosse, les couches doivent être croisées.

Ne pas appliquer le PCI Barraseal 550 FX sur des surfaces gelées ou si la température ambiante est inférieure à + 5 °C ou risque de descendre en dessous de + 5 °C dans les 24 heures suivant l'application. Éviter d'appliquer en plein soleil.

- Appliquer une première couche sur la surface préalablement humidifiée et préparée à l'aide des outils mentionnés ci-dessus. L'épaisseur minimum doit être de 1 mm, la consommation est très dépendante de l'état de rugosité du support.

- Attendre minimum 6 heures à + 20 °C (le temps d'attente est allongé en cas de basse température ou de forte hygrométrie).
- Appliquer une seconde passe directement sur la première couche à raison de 1 mm d'épaisseur minimum.
- La première couche peut être renforcée à l'aide de la trame PCI Barraseal Armature, dans ce cas appliquer sur le support une couche de 0,5 mm d'épaisseur de PCI Barraseal 550 FX et maroufler PCI Barraseal Armature. Dans cette couche encore fraîche, appliquer une couche de minimum 1 mm supplémentaire (dans ce cas, la première couche a au total une épaisseur d'au moins 1,5 mm).

Cure

Dans des conditions de fortes chaleurs, prévoir une protection du revêtement. Dans les locaux froids, humides et mal ventilés, laisser un temps de cure au produit plus long et éviter toute condensation en installant une ventilation forcée et/ou un chauffage. Ne jamais utiliser de déshumidificateur d'air pendant cette période.

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser le PCI Barraseal 550 FX en contact permanent avec des hydrocarbures (diesel, essence, pétrole,...).
- Attendre minimum 7 jours à + 20 °C avant de mettre le PCI Barraseal 550 FX en contact permanent avec de l'eau.

Hygiène et sécurité

Les mesures usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être prises pour la manipulation de ce produit. Par exemple, ne pas manger, ni fumer ou boire pendant l'application,

et se laver les mains à chaque pause ou arrêt de travail. Porter des vêtements et des équipements de protection appropriés.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Réglementation

L'emballage et les résidus de produits doivent être éliminés selon les prescriptions nationales et locales. Les résidus sont à éliminer comme le produit.



BASF France SAS
Division Construction Chemicals
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00, Fax : 01 60 86 06 32
Site Internet : <http://www.pci-france.fr>
Contact : pci-france@basf.com

Fiche technique Nr. 571, Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.
Edition de mars 2017; la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet
www.pci-france.fr

Für Bau Profis - Pour les professionnels de la construction

BASF France SAS Division Construction Chemicals a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF France SAS Division Construction Chemicals.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.