

# REPRIDERM FINITION 1600

## GRESÉ-TALOCHÉ

reca  
peintures

Revêtement de finition pour système d'imperméabilité i1, i2, i3 et i4

MAT

EXT



### Définition

Revêtement de finition souple à base de résines acryliques à double réticulation, finition du système RESFRAC i1, i2, i3 et i4.

### Destination

REPRIDERM FINITION 1600 s'utilise habituellement sur les surfaces verticales extérieures.

■ Pour le système RESFRAC i1 :

Sur tout support préalablement imprimé avec **REPRIM** (sur anciens fonds et supports farinants) ou **PRIM'O** (sur supports neuf et sains).

■ Pour les systèmes RESFRAC i2, i3 ou i4 :

Sur tout support préalablement recouvert avec : **REPRIDERM CI INTER** ou **REPRIDERM CI FIBRÉ**.

### Propriétés

La souplesse étant apportée par la sous-couche, REPRIDERM FINITION 1600 est moins riche en liant, donc :

- moins encrassant que les systèmes classiques.
- imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau.
- Aspect gratté décoratif.

### Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 42.1.

#### Préparation

- Les supports énumérés devront être préparés conformément au DTU 42-1 et à notre cahier des charges.

#### Application

- Déposer avec une taloche en acier inoxydable. Régler l'épaisseur sur les gros grains. Frotter ensuite par mouvements circulaires pour resserrer les grains.
- S'applique à la taloche en 1 couche de 1,8 kg/m<sup>2</sup> pour une épaisseur sèche de 700 microns.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

#### Diluant

Eau.

## Caractéristiques techniques

### Aspect du film

Grèsé - taloché.

### Brillant spéculaire

Inférieur à 5 sous 60°.

### Teintes

Blanc, pastel série 1 et foncé série 2.

Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

### Conditionnement

20 kg.

### Liant

Résine acrylique.

### Densité

1,70 kg/dm<sup>3</sup>.

### Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %).

- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

### Extrait sec

En poids : 86 %.

En volume : 73 %.

### Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

#### AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2  
NF EN 1062-1 G<sub>3</sub>E<sub>3</sub>à5S<sub>3</sub>V<sub>2</sub>W<sub>3</sub>A<sub>1</sub>à4C<sub>0</sub>

### P.V. d'essais du CEBTP

N° 2352-6-582 conforme à la norme N.F. P 84-403

### Assurance

**REPRIDERM FINITION 1600** est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

### Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

### Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :  
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l.  
Ce produit contient maximum 4 g/l de COV.

### Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

**CED** : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

**reca**

peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.tm.fr  
contact@reca.tm.fr