



JOINTOIEMENT DES PRÉ-DALLES CONSTRUCTION MÊME SANS HORS D'EAU

JOINTOIEMENT POUR PRÉ-DALLE ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION.

FLEXODAL, mortier fin sans retrait, très adhérent au support, est indispensable dans le domaine de la construction.

FLEXODAL possède une excellente ouvrabilité, utile dans de nombreuses utilisations.

Appliqué en forte épaisseur, **FLEXODAL** ne coule pas et ne fissure pas.

■ FLEXODAL

■ UTILISATION

- Jointoiment de prémur.
 - Jointoiment de pré-dalles.
 - Jointoiment entre préfabriqués.
 - Réparation de façades reprofilage de pierre.
 - Jointoiment de passages de tuyauteries.
- Dans tous les cas où il est nécessaire d'appliquer une forte épaisseur en une passe.

■ QUALITÉS

- Travaillabilité exceptionnelle.
- Grain fin.
- Utilisation intérieur/extérieur.
- Forte adhérence au support.
- Facilité d'emploi.
- Peut être teinté avec des pigments.
- Faible module d'élasticité.
- Thixotrope, ne coule pas, ne flue pas.
- Excellente rétention d'eau.
- Sans retrait.
- Se ponce facilement à la pierre.
- Coloris : gris ou blanc.

■ SUPPORT

Propre, dépoussiéré, non gras, non poudreux, sain, humidifié avant application de **FLEXODAL**.

■ GÂCHAGE

FLEXODAL peut se gâcher partiellement avec de l'eau. Suivant la consistance désirée et le travail à effectuer, **FLEXODAL** se gâche avec mélangeur lent ou à la main avec 4,8 à 5,2 l d'eau par sac de 20 kg.
Temps d'utilisation après gâchage : 1 h.
Joint de prédalle : **FLEXODAL** s'applique en une passe avec lisseuse Inox en serrant.

■ TEMPÉRATURE D'APPLICATION

5 à 35 °C.

■ DURCISSEMENT

20 h.

■ RÉSISTANCE EN FLEXION

28 j. 4 MPa

■ RÉSISTANCE EN COMPRESSION

28 j. 15 MPa.

■ RECOUVREMENT

Enduit 24 h.

■ NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau claire immédiatement après emploi.

■ CONSOMMATION

1,37 kg de poudre /l.

■ SÉCURITE – MANIPULATION

Irritant.
Classe feu : M0.

■ STOCKAGE

6 mois à l'abri de l'humidité.

■ CONDITIONNEMENT

Sac de 20 kg.
Palette de 60 sacs.