ACSYL

reca peintures

Revêtement pour façades

MAT EXT eau BATIMENT

Définition

Revêtement à base de résine acrylique en phase aqueuse pour les ravalements de façades.

Destination

Peinture pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphères rurale, urbaine, industrielle et maritime. ACSYL est un produit qui convient aux enduits de liant hydraulique, ciment et dérivés, béton, béton cellulaire, fibrociment, briques, anciennes peintures RPE sur complexe d'isolation, panneaux préfabriqués de béton blanc ou gris préalablement fixés avec une couche de **REPRIM**.

Propriétés

- Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement.
- Imperméable aux eaux de ruissellement.
- Très bonne souplesse, même par temps froid.
- Microporeux.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de **REPRIM**.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type **AREX**.
- Sur fonds propres, secs et sains, appliquer une couche d'impression façade type **PRIM'O** ou une couche diluée de 8 à 12 % d'ACSYL.

Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches d'ACSYL.

Brosse et rouleau (type méché façade)

- Diluer de 0 à 5 %.

Airless

- Diluer de 8 à 12 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film
Mat velouté.

Brillant spéculaire
Inférieur à 10 sous 60°.

Teintes
Blanc, pastel série 1, foncé série 2.

Conditionnement
1 litre, 4 litres et 15 litres.

Liant
Copolymère acrylique.

Densité
1,64 kg/dm³.

Séchage
(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 30 min.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

Extrait sec
En poids : 70 %.
En volume : 52 %.

Conservation
- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement
Suivant la porosité du support : de 8 à 10 m²/l pour 1 couche.

Caractéristiques règlementaires

Classification
AFNOR
NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
NF P 84-403 - classe D2
NF EN 1062-1 $G_3E_3S_1V_2W_3A_0C_0$

Assurance
ACSYL est assuré au titre de la responsabilité civile pro-fessionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

CE 15	Revêtement de protection de surface pour béton EN 1504-2
ACSYL revêtement pour façades	
EVCP : Système 4	
Reca SAS 94 route de Toulouse - 31190 AUTERIVE	
Caractéristiques essentielles	**Performances**
Perméabilité à l'eau liquide	W< 0,1 kg/m².h^{0,5}
Perméabilité à la vapeur d'eau	Classe I Sd < 5 m
Adhérence par essai d'arrachement	≥ 1 N/mm²
Substances dangereuses	Conforme à 5-3
Déclaration des performances associée	

Écolabel
EU Écolabel : FR/033/026
N° de licence écolabel : 26E/01
P.V. d'essais : Pourquery n°LQ02946/Q13654/1

Hygiène et sécurité
Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV
Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 2 g/l de COV.

Déchets
Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.
Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.
Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca peintures
RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr