ARUB HYDRO

reca peintures

Peinture de protection des métaux

BRIL INT EXT eau BATIMENT

Définition

Peinture laque de finition et protection des métaux.

Destination

ARUB HYDRO est une peinture à utiliser pour les surfaces extérieures, bien qu'il soit possible de l'utiliser en intérieur.
Ce produit s'applique sur les surfaces métalliques en atmosphères rurale et urbaine.
Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux ainsi que les galvanisés après une préparation soignée et l'application d'un primaire adapté.

Propriétés

- Assure la protection du fer et sa décoration, aspect brillant.
- Grande dureté et grande souplesse.
- Très bonne tenue extérieure.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- La calamine et la rouille seront éliminées sur les petites surfaces en retouche, par brossage à la brosse métallique afin d'obtenir une surface saine, sinon, il conviendra de préparer la surface par décapage au jet abrasif au degré DS 2,5.
- En entretien, laver l'ancien revêtement et éliminer les parties non adhérentes.
- Le support doit être exempt de graisse et de tout produit hydrophobe.
- Sur support neuf, l'application d'un primaire antirouille est obligatoire.

Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur revêtement neuf, 1 couche de primaire puis 2 couches d'ARUB HYDRO de 40 microns secs chacune.
- Sur ancien revêtement, retoucher les parties rouillées avec un primaire antirouille et appliquer 2 couches de 50 microns secs chacune.

Brosse et rouleau

- Sans dilution.

Airless

- Diluer de 4 à 6 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film
Brillant.

Brillant spéculaire
Supérieur à 75 sous 60°.

Teintes
Blanc, Pastel série 1, foncé série 2.

Conditionnement
0,5 litre, 2,5 litres et 15 litres.

Liant
Résine alkyde.

Densité
1,28

Séchage
(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Extrait sec
En poids : 56 %.
En volume : 48 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement
8 à 11 m²/l pour une épaisseur sèche de 40 microns.

Caractéristiques règlementaires

Classification
AFNOR
NF T 36-005 - Famille I classe 4a

Assurance
ARUB HYDRO est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Écolabel
EU Ecolabel
FR/044/026
N° de licence Ecolabel
026/001
P.V. d'essais (laboratoire SGS)
AX15-09998.017

Hygiène et sécurité
Consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV
Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l.
Ce produit contient moins de 20 g/l de COV.

Déchets
Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.
Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.
Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca peintures
RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr