

## Peinture tendue veloutée

VEL

INT

WHITE  
SPIRIT



### Définition

Peinture veloutée à base de résines glycérophtaliques pour décoration intérieure.

### Destination

Peinture laque veloutée à base de résines glycérophtaliques pour travaux intérieurs. Finition décorative et protectrice lavable, destinée aux boiseries, mobiliers, huisseries et supports métalliques recouverts d'un primaire adapté.

### Propriétés

- Film souple et adhérent.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Excellent tendu et grande blancheur.
- Velouté lessivable.

### Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

#### Préparation

- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type **AREX**.

#### Application

- Bien mélanger avant application.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de SATEX. Bien mélanger avant application.

#### Brosse et rouleau laqueur.

- Sans dilution.

#### Airless

- Sans dilution.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

#### Diluant

White spirit.

## Caractéristiques techniques

### Aspect du film

Velouté tendu.

### Brillant spéculaire

De 10 à 20 sous 85°.

### Teintes

Blanc, pastel série 1.

Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3 %.

### Conditionnement

4 litres et 15 litres.

### Liant

Résine glycérophtalique.

### Densité

1,60 kg/dm<sup>3</sup>.

### Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %)

- Hors poussières : 2 heures.
- Sec : 6 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

### Extrait sec

En poids : 80.5 %.

En volume : 61.5 %.

### Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

### Rendement

Suivant la porosité du support : de 10 à 13 m<sup>2</sup>/l pour 1 couche.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

#### AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 4a

### Assurance

**SATEX** est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Hygiène et sécurité

Inflammable. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

### Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l. Ce produit contient moins de 297 g/l de COV.

### Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

**CED** : 080111\*.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca

peintures

RECA S.A.S.  
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE  
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50  
www.reca.tm.fr  
contact@reca.tm.fr