

Peinture de décoration d'aspect satin polyvalente



Définition

Peinture satinée à base de résines alkyde-acrylique, pour la décoration intérieure diluable à l'eau.

Destination

RECALINE SATIN s'utilise en intérieur pour la décoration des murs, plafonds et boiseries. Il s'applique dans les pièces sèches (chambre, séjour), les pièces humides (salle de bain, cuisine), les locaux à forte circulation, les menuiseries intérieures (sur les portes en bois et métalliques à fortes sollicitations, préférez notre RECATHANE HYDRO SATIN).

Les supports adéquats sont le plâtre, les enduits à l'eau et les menuiseries bois préalablement imprimées, les enduits gras, les enduits vinyliques, les anciennes peintures convenablement lessivées et les métaux préalablement imprimés.

Propriétés

- Excellent pouvoir opacifiant.
- Grande facilité d'application.
- Limite les reprises.
- Bonne résistance à l'abrasion sèche et humide.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les anciennes peintures seront convenablement lessivées.
- Les supports alcalins comme le béton seront préalablement isolés avec une sous-couche acrylique.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type **AREX**.

Application

- Bien mélanger avant utilisation.
- Sur fonds cohérents, appliquer 2 couches de RECALINE SATIN.
- Comme toute peinture en phase aqueuse, RECALINE SATIN doit être appliquée en chargeant suffisamment et en évitant de la « tirer ».

Brosse et rouleau

- Prêt à l'emploi.

Airless

- Diluer de 0 à 5 % éventuellement.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Satiné.

Brillant spéculaire

De 20 à 30 sous 60°.

Teintes

Blanc, pastel série 1 et foncé série 2.

Conditionnement

0,5 litre, 2,5 litres et 10 litres.

Liant

Résine alkyde-acrylique.

Densité

1,30

Séchage

(à 23°C, H.R. : 50 %)

- Hors poussières : 2 heures.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 8 heures.

Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13300)

Classe 1

Extrait sec

En poids : 57 %.

En volume : 39 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 24 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement

Suivant la porosité du support : de 10 à 12 m²/l.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 4a/7b2

Assurance

RECALINE SATIN est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Hygiène et sécurité

Contient des produits biocides (conservateurs) : contient C(M)IT/MIT (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/b) : 100 g/l. Ce produit contient moins de 15 g/l de COV.

Déchets

Ne pas jeter l'emballage et les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les ordures ménagères. Contactez les services locaux pour les modalités d'élimination des déchets de peintures selon la réglementation en vigueur.

Code CED : 08 01 12

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca
peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr