

## SIDER DEGRO

Mortier de ragréage à forte granulométrie prêt à gâcher pour des épaisseurs de 2 à 10 mm par passe.

**Présentation** Ragréage mural en intérieur et extérieur, mortier d'usage courant, enduisage, enduit d'imperméabilisation suivant DTU 26.1.

**Caractères généraux**

- Granulométrie : 0/1,5 mm.
- Densité de la gâchée : 1,80.
- Temps de prise : 6 heures.
- Adhérence :  $\geq 0,8$  Mpa selon la EN 1542.
- Compression :  $\sim 22$  MPa.
- Flexion :  $\sim 5$  MPa.
- Module d'élasticité : 12000 MPa

### Caractéristiques

**Conditionnement** Sac de 25 kg – Palette housée de 48 sacs.

**Conservation** 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri et au sec.

### Données techniques

**Composition** Ciment gris, charges et adjuvants.

**Réaction au feu** Euroclasse A1 (incombustible)

### Conditions d'application

**Consommation** 1,6 kg de poudre / m<sup>2</sup> / mm d'épaisseur.

**Support** Bétons traditionnels, briques et parpaings.  
Les supports devront être propres, sains, résistants, débarrassés de traces de peinture, d'huile de décoffrage, et de laitance.  
Les supports devront être humidifiés.

### Mise en oeuvre

- Gâcher un sac de 25 kg avec 3,75 L. d'eau environ. Appliquer à la taloche, à la truelle ou à la lisseuse. Effectuer la finition dès que le produit commence à tirer (taloche, lisseuse, polystyrène ...).
- Epaisseur d'application : 2 à 20 mm (10 mm par passe maximum).
- Température d'application : de + 5°C à + 30°C.
- Délai de séchage entre chaque passe : 3 heures.
- Délai d'utilisation de la gâchée : environ 2 heures.

Nota : les délais indiqués peuvent varier suivant les conditions climatiques (réf : 20°C et 65 % d'humidité relative)

<b>Revêtements associés</b>	Peintures, enduits décoratifs, RPE, isolation, carrelage. Le délai de recouvrement est de 3 jours.
<b>Précautions d'emploi</b>	Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Internet <a href="http://www.sika.fr">www.sika.fr</a>
<b>Mentions légales</b>	Produit réservé à un usage strictement professionnel Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.  
84, rue Edouard Vaillant – BP 104  
93351 Le Bourget Cedex  
France

Tel. : 01 49 92 80 00  
Fax : 01 49 92 80 21  
[www.sika.fr](http://www.sika.fr)