

Mortier fibré pour réparations structurales

PCI Polycrét® 315

spécial façades de bâtiments

PCI®

Für Bau-Profis



Domaines d'application

- Tous travaux de réparation structurelle d'épaisseur > 5 mm, tels que :
 - réfection d'éléments dégradés en façades (linteaux, balcons, ...),
 - épaufrures sur ouvrages d'art (ponts, viaducs, barrages),
 - restauration d'éléments en béton (poteaux, poutres, murs).
- Reprise en sous-œuvre.
- Réparation de fissures non actives > 1 cm.
- Scellement étanche (tuyaux).
- Réparation horizontale, nids de poule.
- Réparation d'éléments préfabriqués.
- Permet le collage de bordures des îlots directionnels.
- Réparation avant pose d'un revêtement céramique. Le délai de recouvrement est de 24 heures.



Caractéristiques

- Mortier fibré, monocomposant, prêt-à-gâcher.
- Thixotrope, sans fluage.
- Très facile à mettre en œuvre (particulièrement en sous-face).
- Hautes résistances initiales et finales.
- Très bonne adhérence au support.
- pH élevé passivant l'acier.
- Teinte finale claire.
- Surface d'application limitée à 1 m².



PRODUITS SPÉCIAUX
DESTINÉS AUX CONSTRUCTIONS
EN BÉTON HYDRAULIQUE

www.marque-nf.com

Classe R3 NF EN 1504-3



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



0333

BASF France SAS
Division Construction Chemicals
Z.I. Petite Montagne Sud
10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry cedex
08
FR0022/03

PCI Polycrét 315 (FR0022/03)
EN 1504-3:2005

Produit de réparation du béton pour mortier de ciment modifié aux polymères PCC (de réparation structurelle)
EN 1504-3 Methodes 3.1/3.2/4.4/7.1/7.2

Résistance en compression	Classe R3
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05 %
Adhérence	≥ 1,5 MPa
Résistance à la carbonatation	Essai Risasi
Module d'élasticité	15 GPa
Compatibilité thermique	
Partie 1: Col-dégel	≥ 1,5 MPa
Partie 2: Pluie d'orage	≥ 1,5 MPa
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}
Substances dangereuses	Conforme à 5.4 (EN 1504-3)

A brand of

BASF

We create chemistry

Données techniques

Matériau

Description	Matériau contenant des liants hydrauliques, résines de synthèse thixotropes, charges de quartz et des fibres synthétiques.
Couleur	Gris
Granulométrie max.	1.0 mm
Résistance moyenne en compression - EN 12190	En N/mm ²
Rc 3 jours	30
Rc 7 jours	44
Rc 28 jours	47
Adhérence sur béton à 28 jours - EN 1542	≥ 1,5 N/mm ²
Stockage	A l'abri et au sec dans l'emballage d'origine fermé et non endommagé.
Durée de conservation	12 mois
Conditionnement	Sac de 25 kg

Application

Type d'application	Manuelle
Consommation	1,7 kg de poudre / m ² et mm d'épaisseur
Rendement	14,5 litres de produit par sac
Température d'application	+ 5 °C à + 25 °C
Dosage en eau	
Ferme	Env. 3.5 l d'eau par sac de 25 kg
Plastique	Env. 4 l d'eau par sac de 25 kg
Fluide	Env. 4.5 l d'eau par sac de 25 kg
Durée du malaxage	2 à 3 minutes
Durée pratique d'utilisation	Env. 25 min
Epaisseurs d'application	Min. 5 mm Max. 50 mm
Temps de prise initial	≥ 30 min
Temps de prise final	≤ 180 min
Nettoyage des outils	A l'eau lorsque le mortier est encore frais. Une fois sec le matériau ne peut être éliminé que mécaniquement.
Délai de recouvrement	Après 24 heures

Information complémentaire : Les temps de durcissement sont mesurés en conditions de laboratoire selon les normes en vigueur. Des températures supérieures réduisent ces temps, des températures inférieures les allongent. Les données techniques indiquées sont des résultats statistiques ou des essais ponctuels. Les tolérances sont celles mentionnées dans la norme d'essai.

Documents de référence

- Conforme à la norme EN 1504-3
- Produit certifié NF par AFNOR CERTIFICATION (11 avenue Francis de Pressensé - 93 571 Saint Denis de la Plaine Cedex) selon le référentiel NF 030. www.marque-nf.com

Mise en œuvre

1 Préparation du support

Le support doit être préparé de façon à éliminer toutes les parties de béton non adhérentes. Il est nécessaire, afin d'assurer une réparation durable, d'appliquer PCI Polycrét 315 sur un support sain. Nettoyer, vérifier et remplacer le cas échéant, les armatures. PCI Polycrét 315 étant composé de liants hydrauliques, saturer d'eau le support avant toute application. PCI Polycrét 315 peut être appliqué entre + 5 °C et + 25 °C. En dehors de cette plage, prévoir des dispositions complémentaires (consultez votre agent BASF France SAS Division Construction Chemicals).

2 Préparation du mélange

Le mortier PCI Polycrét 315 s'obtient en ajoutant de l'eau au produit sec. Pour une préparation plus homogène, il est

préférable d'introduire d'abord l'eau dans le bac de mélange ou la bétonnière et ensuite de verser progressivement PCI Polycrét 315. Bien malaxer pendant 2 ou 3 mn afin d'obtenir un mortier parfaitement homogène. La mise en place doit s'effectuer immédiatement après la préparation. Il est conseillé de préparer uniquement la quantité de produit pouvant être mise en place dans les 25 min environ suivant le malaxage. La thixotropie du produit conduit à un raidissement du mélange ; ne pas rajouter d'eau, un remalaxage suffit afin d'obtenir à nouveau la consistance souhaitée. Pour de fortes épaisseurs, il peut être nécessaire d'ajouter une charge de 4/8 mm (consultez votre agent BASF France SAS Division Construction Chemicals).

3 Application

Si nécessaire, humidifier le support une nouvelle fois avant mise en œuvre. Appliquer une barbotine d'adhérence PCI Polycrét 315 en consistance fluide à l'aide d'une brosse à poils courts. Mettre en place PCI Polycrét 315 aussitôt après, et dans tous les cas avant que la barbotine ne sèche. Talocher, lisser si besoin est. Protéger PCI Polycrét 315 de l'évaporation en utilisant un produit de cure approprié : la nature du produit de cure est importante, notamment dans le cas où la réparation doit être recouverte d'un revêtement (consultez votre agent BASF France SAS Division Construction Chemicals). Nota : La présence de fibres synthétiques permet de réduire les effets du premier retrait.

Précautions d'emploi

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 5 °C, ni supérieures à + 25 °C.
- Ne pas ajouter de ciment, sable ou autre substance.
- Ne jamais rajouter d'eau ou de mortier frais à un mortier ayant commencé sa prise.
- Contacter BASF France SAS Division Construction Chemicals pour toute information complémentaire.

Hygiène et sécurité

Les mesures usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être prises pour la manipulation de ce produit. Par exemple, ne pas manger, ni fumer ou boire pendant l'application,

et se laver les mains à chaque pause ou arrêt de travail. Porter des vêtements et des équipements de protection appropriés.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

Réglementation

L'emballage et les résidus de produits doivent être éliminés selon les prescriptions nationales et locales. Les résidus sont à éliminer comme le produit.



BASF France SAS
Division Construction Chemicals
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes
Lisses - 91017 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 50 00, Fax : 01 60 86 06 32
Site Internet : <http://www.pci-france.fr>
Contact : pci-france@basf.com

Fiche technique Nr. 175, Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.
Edition de octobre 2017; la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet
www.pci-france.fr

Für Bau Profis - Pour les professionnels de la construction

BASF France SAS Division Construction Chemicals a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF France SAS Division Construction Chemicals.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.