

REPRIDERM CI INTER reca

peintures

Revêtement intermédiaire pour système d'imperméabilité i1, i2, i3 et i4

MAT

EXT



Définition

Revêtement garnissant à base de résines acryliques à double réticulation. Sous-couche intermédiaire pour revêtement i2, i3 et i4 du système **RESFRAC**.

Destination

REPRIDERM CI Inter s'utilise habituellement sur les surfaces verticales extérieures, sur tout support préalablement imprimé avec : **REPRIM** (sur anciens fonds ou supports farinants) ou **PRIM'O** ou **REPRIDERM FINITION VELOUTÉ**, dilué à 10 % (sur supports neufs et sains).

Propriétés

- Riche en liant apportant souplesse et adhérence.
- Imperméable à l'eau, perméable à la vapeur d'eau.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 42.1.

Préparation

- Les supports énumérés devront être préparés conformément au DTU 42-1 et à notre cahier des charges.
- S'applique sur une couche de fixateur.

Application

- Sa pâte épaisse, prête à l'emploi, permet de déposer les épaisseurs nécessaires à la réalisation des systèmes i2, i3 et i4.
- Dans le système i2, s'applique en une couche de 300 gr/m² permettant de déposer une épaisseur sèche de 120 microns.
- Dans le système i3, s'applique en 1 couche de 500 gr/m² permettant de déposer une épaisseur sèche de 210 microns.
- Dans le système i4, permet de maroufler la **TOILE NT 50** en deux passes d'un poids total de 700 gr/m² (400gr/m² + 300 gr/m²) pour une épaisseur sèche de 280 microns.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film

Mat velouté.

Brillant spéculaire

Inférieur à 10 sous 60°.

Teintes

Blanc, pastel série 1 et foncé série 2.

Peut se teinter avec des colorants universels. Ne pas dépasser la dose de 3%.

Conditionnement

20 kg.

Liant

Résine acrylique.

Densité

1,43 kg/dm³.

Séchage

(à 20°C, H.R. : 65 %).

- Hors poussières : 3 heures.
- Sec : 8 heures.
- Recouvrable : 24 heures.

Extrait sec

En poids : 73 %.

En volume : 62 %.

Conservation

- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Caractéristiques réglementaires

Classification

AFNOR

NF T 36-005 - Famille I classe 7b2

P.V. d'essais du CEBTP

N° 2352-6-582 conforme à la norme N.F. P 84-403

Assurance

REPRIDERM CI INTER est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV

Conforme à la directive COV 2004/42/CE :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient maximum 4 g/l de COV.

Déchets

Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35. Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

reca

peintures

RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr