DIPALITE

reca peintures

Peinture pour façades

MAT EXT eau BATIMENT

Définition

Revêtement de façades à base de résines Hydro PLIOLITE® en dispersion aqueuse et de charges minérales apportant matité, hydrofugation et perméabilité remarquables.

Destination

Peinture pour surfaces verticales extérieures, idéale sur façade en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et maritime. Sa matité et ses charges minérales permettent son application pour les architectures les plus anciennes à rénover, comme pour les plus contemporaines.
DIPALITE est un produit qui convient aux enduits de liant hydraulique, béton, béton cellulaire, brique, pierre naturelle ou anciennes peintures.

Propriétés

Grâce à son liant à base de résine Hydro PLIOLITE® et à sa pigmentation minérale, DIPALITE possède une grande résistance aux U.V., une résistance remarquable aux intempéries, une excellente adhérence, une grande perméabilité à la vapeur d'eau, un séchage hors pluie très rapide et est imperméable à l'eau.

Mise en œuvre

Elle devra se faire conformément au DTU 59.1.

Préparation

- Les surfaces à peindre seront nettoyées à l'eau sous pression après élimination préalable des parties non adhérentes par grattage et brossage soignés. Attendre 24 heures minimum avant de peindre la façade.
- Si la surface à peindre est contaminée, appliquer un traitement fongicide préventif ou curatif pour éliminer les micro-organismes (mousses, lichens, micro-algues...).
- Les fonds poreux, farinants et friables seront fixés avec une couche de **REPRIM**.
- Les parties métalliques seront protégées par une couche de primaire antirouille, type **AREX**.
- Sur fonds propres, secs et sains, appliquer en couche d'impression une couche diluée de 0 à 5 % de DIPALITE.

Application

- Bien mélanger avant application.

Brosse et rouleau (type méché façade)

- Diluer de 0 à 10 %.

Airless

- Diluer de 8 à 10 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie.

Diluant

Eau.

Caractéristiques techniques

Aspect du film
Mat profond.

Brillant spéculaire
Inférieur à 2 sous 60°.

Teintes
Blanc, pastel série 1.

Conditionnement
2,5 litres et 15 litres.

Liant
Résine Hydro PLIOLITE®.

Densité
1,56 kg/dm³.

Séchage
(à 20°C, H.R. : 65 %).

- Hors poussières : 45 min.
- Sec : 2 heures.
- Recouvrable : 6 heures.

Extrait sec
En poids : 65 %.
En volume : 45 %.

Conservation
- En emballage d'origine (non ouvert) : 12 mois.
- À l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.

Rendement
Suivant la porosité du support : de 6 à 8 m²/l pour 1 couche.

Caractéristiques règlementaires

Classification
AFNOR
NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
NF P 84-403 - classe D2
NF EN 1062-1 $G_3E_3S_1V_2W_1A_0C_0$

Assurance
DIPALITE est assuré au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.

Hygiène et sécurité
Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre fiche de données de sécurité.

Règlementation COV
Conforme à la directive COV 2004/42/CE :
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient moins de 39 g/l de COV.

Déchets
Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux.

CED : 080112.

® Marque déposée de OMNOVA Solutions

La présente fiche technique annule et remplace toute documentation antérieure de cette marque.
Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont indicatives. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, nous nous réservons le droit d'apporter à nos fabrications les modifications qui s'imposent sans préavis, et nous recommandons à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Dans le cas particulier des teintes en extérieur, sur des surfaces susceptibles de subir des chocs thermiques cycliques, il est conseillé d'exiger le choix de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y est supérieur à 35.
Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc

reca peintures
RECA S.A.S.
94 route de Toulouse F-31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 55 50
www.reca.tm.fr
contact@reca.tm.fr